

Behandlung von Beton- und Zementestrichböden

Beton- oder Zementestrichböden werden als exklusiver und moderner Belag eingesetzt. Die Eigenschaften und das Schleifen machen die Oberfläche sehr saugfähig und empfindlich. Eine geeignete Schutzbehandlung verleiht der Oberfläche bessere Gebrauchseigenschaften.


Nach dem Schleifen



Für eine saubere und klare Oberfläche verwenden Sie Lithofin MN Grundreiniger 1:10 verdünnt. Damit wischen Sie die Fläche und entfernen so restlichen Schleifstaub und Verunreinigungen.

△ Wichtiger Hinweis: mit frischem Wasser nachwaschen.

Schutzbehandlung



Vor der Behandlung muss der Untergrund komplett ausgetrocknet sein (Restfeuchte unter 3%. Ist eine höhere Feuchtigkeit (max. 4%) vorhanden, muss diese unbedingt gleichmäßig im Material verteilt sein. Diese Voraussetzung ist durch mehrfache, über die ganze Fläche verteilte, Feuchtigkeitsmessungen abzusichern. Ungleichmäßig verteilte Feuchtigkeit führt zu schattiertem Aussehen, eine zu hohe Feuchtigkeit kann zu Abschuppungen führen. Eine kleine Testfläche an unauffälliger Stelle zeigt späteres Ergebnis und Verbrauch.



Behandlungsmöglichkeiten für geschliffene und polierte Böden

1a) Ohne Glanz mit geringer Farbvertiefung

Lithofin MN Fleckstop ist eine offenporige Imprägnierung und rüstet die Oberfläche Öl, Fett und Wasser abweisend aus. So entstehen weniger Flecken und die Unterhaltspflege ist nachhaltig erleichtert. Diese Behandlung ist ideal für gespachtelte (dichtere) Estriche.

Verarbeitung: Einfach mit Wischmopp oder Pinsel satt und gleichmäßig auftragen, einziehen lassen und Überschuss vor dem Antrocknen (ca. 15 Min) restlos entfernen.

Ergiebigkeit: ca. 12m² / Liter.

1b) Ohne Glanz mit starker Farbvertiefung

Wirkung und Verarbeitung: siehe 1a), jedoch mit intensiver Farbvertiefung durch Lithofin Fleckstop PLUS oder Lithofin MN Farbvertiefer.

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das
LITHOFIN-Service-Telefon: +49 (0)7024 9403-20

△ Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D7.17sz)

Die professionelle Lösung

Behandlungsmöglichkeiten für geschliffene Böden

2a) Mit starkem Glanz und starker Farbvertiefung

Die versiegelte Oberfläche macht den Belag gegen viele Einflüsse unempfindlich. Kratzer oder Abrieb bis auf den Untergrund führt zu hellen Verschleißspuren.

Bei Abnutzung der Oberfläche erneut auftragen.

Verarbeitung: Lithofin MN Versiegelung mit Versiegelungsbürste oder Pinsel satt und gleichmäßig auftragen, nach ca. 2 Stunden erfolgt ein zweiter Auftrag.

Ergiebigkeit: ca. 20 m²/Liter.

2b) Mit Seidenglanz bei geringer Farbvertiefung

Die 2-Stufenbehandlung reduziert die Wasser- und Ölempfindlichkeit und sorgt durch den glänzenden Oberflächenfilm für einfache Unterhaltspflege.

Verarbeitung: Lithofin FLECKSTOP >W< mit Wischmopp o.ä. gleichmäßig auftragen. Nach ca. 24 Stunden Lithofin MULTI-SEAL auftragen, trocknen lassen und erneut Lithofin MULTI-SEAL auftragen.

Ergiebigkeit: Lithofin FLECKSTOP >W<: ca. 10 m²/Liter

Ergiebigkeit: Lithofin MULTI-SEAL: ca. 10 m²/ Liter

Regelmäßige Pflege



Zur regelmäßigen Unterhaltspflege genügt regelmäßiges, feuchtes Wischen. Hierzu einen Schuss (ca. 20 g) Lithofin MN Wischpflege* in das Wischwasser geben. Damit reinigen und pflegen Sie in einem Arbeitsgang. Der Belag wird bei regelmäßiger

Verwendung schöner und satter in den Farben.

TIPP: Wurde die Oberfläche nach der Behandlungsart 2b) geschützt, bei nachlassendem Glanz dem Wischwasser ohne Zusätze ca. 1 Tasse Lithofin MULTI-SEAL beigegeben.

*in der Schweiz: Lithofin Wash & Clean



LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei: