

Behandlung von Natur- und Gussasphaltplatten

Asphaltplatten sind ein Naturprodukt. Sie werden aus bitumenhaltigem Kalkstein in Platten gepresst. Die hervorragenden Eigenschaften zeigen sich besonders in mechanisch stark beanspruchten Industriebereichen.

Aber auch dort, wo das Aussehen im Vordergrund steht, finden Asphaltplatten immer häufiger Verwendung.

Diese Empfehlung soll Ihnen helfen, die hervorragenden Gebrauchseigenschaften und das gepflegte Aussehen langfristig zu erhalten.

Vor dem Verfugen

Die Behandlung von nicht werkseitig imprägnierten Asphaltplatten mit Lithofin FLECKSTOP >W< erleichtert das spätere Abwaschen des Fugmörtels. Mit dem Verfugen selbst sollte man ca. 6 Std. warten, bis das Produkt voll ausgehärtet ist.

Nach dem Verfugen



Um eine saubere und klare Oberfläche zu erhalten, sollten Sie eine Reinigung mit Lithofin MN Grundreiniger 1:10 verdünnt durchführen. Sie arbeiten am besten mit Maschine und weißem (weichem) Pad.

⚠ Wichtiger Hinweis: Asphaltplatten enthalten Kalkstein und reagieren folglich säureempfindlich. Daher nur für hartnäckige Rückstände Lithofin MN Zement-schleierentferner einsetzen. Verdünnung: min.1:10.

Spezielle Verunreinigungen

Ölige, fettige Verunreinigungen sowie Rückstände von Pflegemitteln entfernen Sie mit Lithofin MN Grundreiniger.

Regelmäßige Pflege



Bei normaler Beanspruchung genügt es, wenn Sie den Belag regelmäßig feucht wischen. Verwenden Sie einen Schuss Lithofin MN Wischpflege oder Lithofin GLASTILAN im Wischwasser. Damit reinigen und pflegen Sie in einem Arbeitsgang. Der Belag wird nicht ausgelaugt, sondern bei regelmäßiger Verwendung immer schöner und satter in den Farben. Wird mehr Glanz gewünscht, kann dem Wischwasser gelegentlich etwas Lithofin MN Glanzsiegel beigegeben werden.

LITHOFIN-Spezialprodukte für Marmor und andere Natursteine erhalten Sie nur im Natursteinfachhandel.

LITHOFIN-Service-Telefon: +49 (0)7024 9403-20

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (D7.17sz).

Die professionelle Lösung

Zusätzliche Pflegeleichtausrüstung

Eine Behandlung darf nur auf ausgetrockneten und sauberen Flächen durchgeführt werden. Als Richtwert für die Trocknungszeit gilt 4 - 6 Wochen bei Verlegung im Mörtelbett oder 2 - 3 Wochen bei Dünnbettverlegung.

Die Wartezeiten können witterungsbedingt und objektbezogen variieren. Eine kleine Testfläche an unauffälliger Stelle gibt Aufschluss über das Ergebnis, die Trockenzeiten und den Verbrauch.

Mit Lithofin FLECKSTOP >W<

Durch Imprägnieren mit Lithofin FLECKSTOP >W< werden die Oberflächen Öl, Fett und Wasser abweisend ausgerüstet. Dadurch wird das Entstehen von Flecken wesentlich gemindert und die Unterhaltspflege nachhaltig erleichtert.

Hinweis: Bereits ab Werk behandelte Asphaltplatten dürfen nicht imprägniert werden.



Die Verarbeitung ist einfach: Mit Wischmopp oder Pinsel gleichmäßig auftragen, einziehen lassen und Überschuss vor dem Antrocknen (ca.15 Min.) restlos entfernen.

Und/oder mit Lithofin MULTI-SEAL:

Eine Behandlung mit Lithofin MN MULTI-SEAL verleiht dem Boden einen seidenmatten Glanz sowie einen Oberflächenfilm, der die Empfindlichkeit weiter herabsetzt und die Pflege vereinfacht.

Mit sauberem Tuch oder Schwamm gleichmäßig auftragen. Gelegentliche Zugabe zum Wischwasser (ca. 1 Tasse/10 L Wasser) erhält den Glanzfilm.

Die Verarbeitung ist einfach: Mit Wischmopp gleichmäßig auftragen und trocknen lassen.



LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei: