

Endbehandlung - Methode »Modern«

Cotto -innen-

für saugfähige Oberflächen italienischer Herkunft

Cottofliesen werden aus besonderen Tönen gebrannt. Ihre warme Farbe und rustikale Oberfläche sorgen für das unvergleichliche mediterrane Ambiente. Eine gebrauchsfähige, strapazierfähige Nutzung erfordert jedoch die richtige Behandlung -von Anfang an-, denn nur diese sichert Ihnen für viele Jahre ungetrübte Freude.

Die Arbeitsschritte im Überblick *detaillierte Angaben siehe Seite 2*

1

Nach dem Verlegen

Lithofin Cotto Extraschutz erleichtert das Nachwaschen des Belags beim Verfugen.

Vorbereitung:
Ausblühungen,
Verschmutzungen,
Gummiabrieb,
Kleberreste, mit
weißen Pad abreiben
und Staub absaugen.



Bedarf:
1Liter/10m²



1x feucht wischen
um den Feinstaub
zu entfernen.



Lithofin Cotto
Extraschutz
auftragen.



Ca. 2 Std. trocknen
lassen.

Danach kann verfugt
werden. Fugenmörtel
sorgfältig und restlos
abwaschen.

Reste mit Lithofin KF
Zementschleier-
entferner (ca. 1:10
verdünnt) entfernen
und gut mit Wasser
nachwaschen
Bedarf: 1L/50m²

Erforderliche Geräte: weiße Pads, evt. Einscheibenmaschine, Nass-Trockensauger, Eimer, Mopp und Schrubber, Gummiabzieher

2



Endbehandlung

Vorreinigung gebrauchter Flächen: siehe Seite 2

Lithofin Cotto Wax-Finish bildet einen seidenglänzenden Film und erleichtert die Pflege.




Bedarf:
1Liter/10m²



Produkt für leichteres
Auftragen in Wanne
füllen.



1-2x auftragen, bis
ein gleichmäßiger
Glanz erreicht ist.



Ca. 45 Min. trocknen
lassen. 2 Stunden
nicht begehen.

Erforderliche Geräte: Eimer oder Wanne mit Abstreifschiene, Kurzflor-Mopp, Pinsel, Putztücher

3

Regelmäßige Unterhaltspflege *Zusatzpflege siehe Seite 2*

Lithofin Cotto Wischpflege -regelmäßig verwendet- erhält gepflegte Oberflächen.




Bedarf:
1Liter



Dem Wischwasser
1 Schuss (ca. 20 ml)
zugeben.



Boden nassfeucht
wischen.



Trocknen lassen,
nicht begehen.

Erforderliche Geräte: Eimer, Wischmopp o.ä.

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.

Ref. 32011 11.20as

Neu verlegte Flächen

Bitte beachten: Alle Endbehandlungen können nur auf ausgetrockneten Belägen ausgeführt werden.
Trockenzeit nach Mörtelbettverlegung: ca. 4 Wochen; nach Mittel- oder Dünnbettverlegung: ca. 2 Wochen.

Vor dem Verfugen: Ausblühungen, Verschmutzungen, Gummiabrieb, Klebereste etc. müssen entfernt werden: mit einem weißem Pad von der Oberfläche abreiben. Bei größeren Flächen setzt man eine Einscheibenmaschine ein. Je saugfähiger die Oberfläche, desto wichtiger ist es, bereits vor dem Verfugen Lithofin Cotto Extraschutz aufzutragen. Nur dann können Reste von Fugenmaterial oder Kleber leicht und restlos entfernt werden. Waschen Sie so dennoch so sauber wie möglich ab. Reste entfernen Sie mit Lithofin KF Zementschleierentferner (ca. 1:10 verdünnt). Immer gut mit Wasser nachwaschen.

1 Vorreinigung bei Schutzbehandlung gebrauchter, verschmutzter Flächen

Die Behandlung eines bereits benutzten Belages erfordert eine sorgfältige Vorreinigung. Es müssen alle Verunreinigungen und Pflegemittel von der Oberfläche und aus den Poren entfernt werden.

- Lithofin KF Intensivreiniger je nach Verschmutzung 1:3 bis ca. 1:10 mit Wasser verdünnt auftragen. Mit einem Schrubber oder Wischmopp satt auftragen und ca. 10 - 20 Minuten einwirken lassen, gegebenenfalls schrubben. Die Lösung nicht antrocknen lassen.
- Mit Nasssauger aufnehmen und 1-2 x mit reichlich sauberem Wasser nachwaschen.



Entfernen spezieller Verunreinigungen

Fett, Öl, Wachs, Teer, Holzlasuren, Farbe, Tinte, Gummistreifen, Schuhabrieb	Lithofin LÖSEFIX
Kalkablagerungen, Rostflecken	Lithofin KF Sanitärreiniger
In hartnäckigen Fällen kann die zusätzliche Verwendung eines Pads das Reinigungsergebnis verbessern	

2 Weitere Angaben zur Schutzbehandlung gegen Flecken

Vorher Probefläche anlegen. Nicht saugfähige oder feuchte Flächen können nicht imprägniert werden. Imprägnierungen nur auf vollständig ausgetrockneten Flächen verarbeiten, da das Produkt sonst nicht in die Oberfläche einziehen kann.

Produktüberschuss der Imprägnierung (Lithofin Cotto Extraschutz) von der Oberfläche sorgfältig und restlos abwischen, da dies nach dem Austrocknen nicht mehr möglich ist. Bei schon beginnender Trocknung Tuch evtl. mit Produkt anfeuchten und angetrocknete Reste abreiben.

3 Zusätzliche Unterhaltspflege

Die gelegentliche Verwendung von Lithofin Cotto Pflegemilch oder Lithofin Cotto Wax-Finish statt Lithofin Cotto Wischpflege im Wischwasser verbessert Glanz und Aussehen und wirkt der Bildung von Laufstraßen und matten Stellen entgegen.

Dennoch wird je nach Beanspruchung eine Auffrischung der Wachsschicht notwendig werden. Bei deutlich nachlassendem Glanz mit Lithofin Cotto Wax-Finish (ca. 1:4 verdünnt) durchwischen und gut trocknen lassen.

Wichtige Hinweise:

△ Bitte beachten Sie die ausführlichen Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten.
Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (D11.20).

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das
LITHOFIN-Service-Telefon: +49 (0)7024 9403-20

LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:

Die professionelle Lösung

Herstellung und Vertrieb: LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · www.lithofin.de
Vertrieb für Österreich: ARDEX Baustoff GmbH · 3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · E-Mail: office@ardex.at · www.lithofin.at
Vertrieb für die Schweiz: LITHOFIN Schweiz AG · 5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18-50 · E-Mail: info@lithofin.ch · www.lithofin.ch